

---

**Descripción del producto**

---

**ELOTEX<sup>®</sup> FL1200** es un polvo redispersable a base de copolímero de acetato de vinilo y versatato de vinilo.

Coloide protector	Alcohol polivinílico
Aditivos	Agentes separadores minerales
Ablandantes	ninguno
Disolventes	ninguno
Agentes de formación de la película	contenido

---

**Especificaciones**

---

Aspecto	Polvo blanco de suave fluido
Densidad aparente	530 – 630 g/l
Humedad residual	Máxima del 1%
Cenizas (a 1000°C)	10.5% +/- 1.5 %
pH	8.0 – 9.0 (en una dispersión al 10% en agua)
Temperatura mínima de formación de película	+ 4°C
Aspecto de la película	opaca, viscoplástica

---

**Campos de aplicación**

---

Para la modificación de sistemas de fraguado hidráulico.

**Principales campos de utilización**

- Especialmente adecuado para la utilización en masas compensadoras autonivelantes de suelo, con caseína
- Polvo redispersable con amplio espectro de rendimiento

---

**Propiedades principales**

---

**Durante el proceso**

- Excelentes propiedades de fluidez y nivelación, sobre todo en combinación con caseína
- Óptima autonivelación de superficies para suelos de capa fina en caso de aplicación manual con llana
- Reducción del agua de amasado
- Prolongación del tiempo abierto

**En estado endurecido**

- Mejora las resistencias iniciales y finales
- Aumenta la cohesión
- Mejora la resistencia de adhesión
- Aumenta la flexibilidad
- Mejora la resistencia a la abrasión
- Reduce el cuarteo
- Reduce la tendencia a las grietas

---

**Procesado del polvo**

---

El polvo redispersable Elotex puede mezclarse en todas las mezcladoras de circulación forzada convencionales con otros ingredientes secos. Sin embargo, a causa de que el polvo redispersado Elotex presenta un comportamiento termoplástico, deberán evitarse los tiempos de mezclado prolongados. Asimismo, deberán evitarse los fuertes aumentos de temperatura por la aparición de elevadas fuerzas de

cizallamiento. Todas las mezclas secas de fraguado hidráulico y no hidráulico con polvo redispersable Elotex pueden ser fácilmente mezcladas con agua en el lugar de la aplicación. Se recomienda medir en primer lugar la cantidad apropiada de agua para la mezcla, es decir para el amasado. A continuación, añadir el producto en polvo con una agitación adecuada hasta obtener una mezcla homogénea. Un tiempo de mezclado prolongado puede dar lugar a una inclusión de aire excesiva que deberá ser evitada. Deberá ponerse cuidado en asegurarse de que tenga lugar un acondicionamiento adecuado antes de hacer uso de la mezcla. Según las propiedades de los restantes aditivos, el tiempo de acondicionamiento es aproximadamente de 1-5 minutos.

---

**Invasado & Almacenamiento**

---

Invasado estándar: Sacos de papel de 25 kg con forros de polietileno.  
Bajo demanda, se dispone asimismo de otros tipos de envasado, tales como Big Bags o vagón-silo.

En general, se recomienda almacenar el polvo redispersable Elotex en su envase original, en un lugar fresco y seco, a temperaturas por debajo de los 25°C y procesar dentro de un periodo de seis meses. Los sacos almacenados bajo presión, deteriorados o parcialmente abiertos no deberán ser utilizados ya que existe el riesgo de que el polvo se apelmace.

---

**Calidad, Sanidad y Seguridad**

---

Basándose en los datos disponibles, el polvo redispersable Elotex no es tóxico y no tiene ninguna clasificación de peligrosidad conocida de conformidad con la Directiva Comunitaria Europea 88/379/CEE. Recomendamos que todas las personas que manejen o que utilicen el polvo redispersable Elotex tengan conocimiento de la información adicional sobre Sanidad y Seguridad contenida en la hoja de datos de seguridad del material correspondiente a este producto. Nuestros especialistas en seguridad les asesoran gustosamente por lo que respecta a todas las preguntas relacionadas con el almacenamiento seguro y conveniente de los polvos redispersables Elotex. Hemos recibido los certificados según las normas DIN EN ISO9001 y DIN EN ISO14001.

---

**Responsabilidad del producto**

---

El asesoramiento técnico y las recomendaciones por lo que respecta a la idoneidad de cualquier producto Elotex para cualquier uso en particular se efectúan de buena fe. Sin embargo, nosotros no tenemos control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Nosotros recomendamos que nuestros clientes se aseguren por sí mismos por lo que respecta a la idoneidad efectiva del producto en relación con la finalidad prevista. Ni Elotex AG ni sus agentes o distribuidores aceptan responsabilidades por los daños originados por la utilización de nuestros productos o de nuestras re-comendaciones. Es responsabilidad de nuestros clientes evitar la infracción de los derechos de terceras partes.

Las informaciones técnicas no deberán transmitirse sin nuestro previo consentimiento.

---

**Otros datos**

---

Versión	3 / 1.7.2006
Reemplaza la versión de fecha	15.9.2005
Fecha del documento original	22.8.2002

AkzoNobel Functional Chemicals  
Elotex AG  
Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach Station  
T +41 41 469 69 69 F +41 41 469 69 00  
[contact.elotex@akzonobel.com](mailto:contact.elotex@akzonobel.com)  
[www.akzonobel.com/elotex](http://www.akzonobel.com/elotex)

