
Description du produit

ELOTEX[®] FL3200 est un liant redispersable à base de copolymère d'acétate de vinyle, de versatate de vinyle et d'éthylène.

Colloïde protecteur	Alcool polyvinylique
Additifs	Agents anti-mottants minéraux
Plastifiant	aucun
Solvant	aucun
Agent de coalescence	aucun

Spécifications

Aspect	Poudre fluide, jaunâtre
Densité	450 – 650 g/l
Humidité résiduelle	maximum 1%
Cendres à 1000°C	10.5% +/- 1.5 %
pH	7.8 – 8.8 (en dispersion à 10% dans l'eau)
Température minimum de formation du film	+ 5°C
Nature du film	opaque, résistant

Domaines d'utilisation

Systèmes hydrauliques.

Principaux domaines d'application

- Systèmes écologiques haut de gamme requérant une teneur de l'air ambiant en composants organiques volatiles (COV) la plus faible possible
- Fabrication de systèmes devant répondre à l'EMICODE EC1
- Ragréages de sols avec caséine ou super plastifiant
- Poudre redispersable à large spectre d'utilisation pour systèmes hydrauliques

Caractéristiques principales

Lors de la mise en œuvre

- Bonnes propriétés de coulabilité et de lissage dans les ragréages de sols en association avec caséine ou super plastifiants
- Etalement et autolissage des surfaces optimaux lors de l'utilisation par pompage en chape auto-nivelante ainsi qu'avec les ragréages de sols de faible épaisseur appliqués manuellement
- Amélioration du pouvoir rétenteur d'eau
- Réduction de l'eau de gâchage
- Prolongation du temps ouvert
- Etalement constant pendant une mise en œuvre de longue durée
- Très faible émission de COV
- Amélioration de l'homogénéité des systèmes auto-lissants
- Forte réduction de la tendance à la séparation des différents composants

Après la prise

- Amélioration des duretés initiales et finales
 - Augmentation de la cohésion
 - Amélioration de l'adhésion
 - Accroissement de la flexibilité
 - Amélioration optimale de la résistance des surfaces à l'abrasion et aux chocs
 - Diminution de la fissuration
 - Diminution de la tendance au retrait
 - Très faible émission de monomère résiduel
-

Mise en oeuvre de la poudre

La poudre redispersable Elotex peut être transformée en produits finis pulvérulents dans tous les mélangeurs habituels pour produits en poudre. La poudre redispersable Elotex étant thermoplastique, le mixage devra être effectué le plus rapidement possible. Il faut éviter les fortes élévations de température provoquées par un cisaillement important. Tous les mélanges à sec hydrauliques et non hydrauliques peuvent être gâchés sans problème avant application. Le gâchage des produits est généralement effectué en mettant la quantité d'eau nécessaire dans un récipient puis en délayant le mélange de poudres. Un délayage trop intensif du mélange peut provoquer une forte entrée d'air inopinée. Avant application, il convient de laisser le mélange reposer quelques instants. En fonction des caractéristiques des autres additifs, le temps de repos sera de 1-5 minutes env.

Emballage & Stockage

Emballage standard: Sacs en papier doublé polyéthylène de 25 kg.
Autres emballages tels que "big bags" ou citerne à la demande.

Il est généralement recommandé de stocker la poudre redispersable Elotex dans un endroit sec à une température inférieure à 25°C et de l'utiliser dans les 6 mois. Les sacs tassés, endommagés ou ouverts depuis longtemps sont exposés à un risque de mottage.

Qualité, Sécurité et environnement

Les poudres redispersables Elotex ne sont pas toxiques et ne sont donc pas réglementées au titre de la Directive Européenne 88/379/CEE. Nous recommandons à toute personne utilisant ou étant en contact avec les poudres redispersables Elotex de se conformer aux instructions de notre Fiche de Sécurité. Nos spécialistes de la sécurité sont à votre disposition pour toutes questions concernant les meilleures conditions de stockage et de manipulation des poudres redispersables Elotex. Elotex a été certifié selon les normes DIN EN ISO9001 et DIN EN ISO14001.

Limites de responsabilité concernant le produit

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de nos connaissances. Elle n'ont qu'une valeur indicative et n'impliquent, par conséquent, aucun engagement de notre part sur les conditions dans lesquelles nos produits sont transportés, stockés, manipulés ou utilisés par nos clients, ainsi qu'en cas d'atteinte aux droits appartenant à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Elotex garantit que ses produits respectent ses spécifications de ventes. Ces informations ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la Législation locale et d'obtenir les homologations et autorisations éventuellement nécessaires. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version de ce document, Elotex étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Aucune information technique ne peut être communiquée sans l'accord préalable d'Elotex.

Autres informations

Version	2 / 19.8.2005
Remplace la version du	27.8.2002
Date du document original	27.8.2002
AkzoNobel Functional Chemicals Elotex AG	
Industriestrasse 17a, CH-6203 Sempach Station	
T +41 41 469 69 69 F +41 41 469 69 00	
contact.elotex@akzonobel.com	
www.akzonobel.com/elotex	

